

PCT/JP2004/005678

28. 5. 2004

REC'D 17 JUN 2004

WIPO

PCT

PA 1147035

THE UNITED STATES OF AMERICA

TO ALL TO WHOM THESE PRESENTS SHALL COME:

UNITED STATES DEPARTMENT OF COMMERCE

United States Patent and Trademark Office

March 24, 2004

THIS IS TO CERTIFY THAT ANNEXED HERETO IS A TRUE COPY FROM THE RECORDS OF THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE OF THOSE PAPERS OF THE BELOW IDENTIFIED PATENT APPLICATION THAT MET THE REQUIREMENTS TO BE GRANTED A FILING DATE UNDER 35 USC 111.

APPLICATION NUMBER: 60/465,223

FILING DATE: April 25, 2003

PRIORITY DOCUMENT
SUBMITTED OR TRANSMITTED IN
COMPLIANCE WITH
RULE 17.1(a) OR (b)

By Authority of the
COMMISSIONER OF PATENTS AND TRADEMARKS



L. EDELEN
Certifying Officer

BEST AVAILABLE COPY



PTO/SU/2 (10-01)

PROVISIONAL APPLICATION FOR PATENT COVER SHEET This is a request for filing a PROVISIONAL APPLICATION FOR PATENT under 37 CFR 1.53(c).

37 CFR 1.53(c)
60/46523
03/25/03

INVENTOR(S)/APPLICANT(S)

Given Name (first and middle [if any])	Family Name or Surname	Residence (City and either State or Foreign Country)	
Masahiro OHMORI		Oyama	Japan

☐ Additional inventors are being named on the _____ separately numbered sheet(s) attached hereto

TITLE OF THE INVENTION (500 characters max)

PERPENDICULAR MAGNETIC RECORDING MEDIUM SUBSTRATE AND PRODUCTION PROCESS THEREOF

CORRESPONDENCE ADDRESS

Direct all correspondence to the address for SUGHRUE MION, PLLC filed under the Customer Number listed below:

WASHINGTON OFFICE



23373

PATENT TRADEMARK OFFICE

ENCLOSED APPLICATION PARTS (check all that apply)

<input checked="" type="checkbox"/> Specification (Japanese Language)	Number of Pages	12	<input type="checkbox"/> CD(s), Number	
<input checked="" type="checkbox"/> Drawing(s)	Number of Sheets	0	<input type="checkbox"/> Other (specify)	
<input type="checkbox"/> Application Data Sheet. See 37 CFR 1.76				

METHOD OF PAYMENT OF FILING FEES FOR THIS PROVISIONAL APPLICATION FOR PATENT

- ☐ Applicant claims small entity status. See 37 CFR 1.27.
- ☒ A check or money order is enclosed to cover the Provisional filing fees. The USPTO is directed and authorized to charge all required fees, except for the Issue Fee and the Publication Fee, to Deposit Account No. 19-4880. Please also credit any overpayments to said Deposit Account.
- ☐ The USPTO is hereby authorized to charge the Provisional filing fees to our Deposit Account No. 19-4880. The USPTO is directed and authorized to charge all required fees, except for the Issue Fee and the Publication Fee, to Deposit Account No. 19-4880. Please also credit any overpayments to said Deposit Account.

**FILING FEE
AMOUNT (\$)**

\$160.00

The invention was made by an agency of the United States Government or under a contract with an agency of the United States Government.

- ☒ No.
- ☐ Yes, the name of the U.S. Government agency and the Government contract number are:

Respectfully submitted,

SIGNATURE

Sheldon I. Landsman

DATE April 25, 2003

TYPED or PRINTED NAME

Sheldon I. Landsman

REGISTRATION NO. 25,430

TELEPHONE NO. (202) 293-7060

DOCKET NO. P75284

USE ONLY FOR FILING A PROVISIONAL APPLICATION FOR PATENT

United States Patent & Trademark Office
Office of Initial Patent Examination

Application papers not suitable for publication

SN 60/465223

Mail Date 04-25-03

☒ Non-English Specification

☐ Specification contains drawing(s) on page(s) _____ or table(s) _____

☐ Landscape orientation of text ☐ Specification ☐ Claims ☐ Abstract

☐ Handwritten ☐ Specification ☐ Claims ☐ Abstract

☐ More than one column ☐ Specification ☐ Claims ☐ Abstract

☐ Improper line spacing ☐ Specification ☐ Claims ☐ Abstract

☐ Claims not on separate page(s)

☐ Abstract not on separate page(s)

☐ Improper paper size -- Must be either A4 (21 cm x 29.7 cm) or 8-1/2"x 11"

☐ Specification page(s) _____

☐ Abstract

☐ Drawing page(s) _____

☐ Claim(s)

☐ Improper margins

☐ Specification page(s) _____

☐ Abstract

☐ Drawing page(s) _____

☐ Claim(s)

☐ Not reproducible

Section

Reason

☐ Specification page(s) _____

☐ Paper too thin

☐ Drawing page(s) _____

☐ Glossy pages

☐ Abstract

☐ Non-white background

☐ Claim(s)

☐ Drawing objection(s)

☐ Missing lead lines, drawing(s) _____

☐ Line quality is too light, drawing(s) _____

☐ More than 1 drawing and not numbered correctly

☐ Non-English text, drawing(s) _____

☐ Excessive text, drawing(s) _____

☐ Photographs capable of illustration, drawing(s) _____



【書類名】 明細書

【発明の名称】 垂直磁気記録媒体基板およびその製造方法

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は、いわゆるハードディスクに用いられる垂直磁気記録媒体用基板ならびにその製造方法に関する。

【0002】

【従来の技術】

コンピュータに代表される電子情報機器にはその外部記憶装置としていわゆる、ハードディスクと称される固定式の磁気記録装置（磁気ディスク装置）が用いられている。一般に、この固定式磁気記録装置の記録媒体（磁気記録媒体）としては、アルミニウムやガラス、シリコンなどが素材基板として用いられ、その表面に必要に応じて種々の膜を順次形成し製造されている。アルミニウム基板を用いた磁気記録媒体の場合、通常、素材アルミニウムの研削による平滑化、表面清

浄化、亜鉛置換処理、無電解Ni-P合金膜形成、表面研磨の各工程を経た後、非磁性金属下地膜、磁性膜、保護膜、潤滑膜を順に形成して製造される。

【0003】

上記のアルミニウム基板の例で言えば、磁気記録媒体用基板とはアルミニウムの素材基板にNi-P合金膜を成膜後に表面研磨工程を経て平滑化された基板のことを指す（例えば、特許文献1参照。）。

【0004】

【特許文献1】

特開2001-209925号公報

【0005】

近年、電子情報機器の高性能化に伴い記録密度の向上が機器製造業界の急務となっている。ハードディスクにおいてもその例外ではない。この課題を解決する方法として記録方式の変更が検討されている。これまで面内記録方式であったものを垂直記録方式へ変更しようとするものである。

【0006】

垂直磁気記録方式では、幾つかの方式が提案されているが、垂直磁気記録層の下に高飽和磁束密度を有する軟磁性膜を付与した重畳型媒体と、単磁極ヘッドとを用いる方式が優れているとされている。アルミニウム基板を用いた垂直磁気記録媒体用基板の例で言えば、Ni-P合金膜の次に軟磁性膜を形成したものが用いられる。

【0007】

上述した軟磁性膜には、高透磁率かつ高飽和磁束密度のものが好ましいが、例えば、軟磁性膜としてNiFeをスパッタ法で成膜する技術が開示されている（例えば、特許文献2参照。）。

【0008】

【特許文献2】

特許2911050号

【0009】

【発明が解決しようとする課題】

ところで、上記のスパッタ法より安価な方法であるメッキ法（電解メッキ、無電解メッキ）により軟磁性層を形成しようとする試みもなされている。この方法の場合、メッキ法による膜はスパッタ法に比べ表面の平滑性が低く、研磨工程が必須であったが、これまで最適な研磨方法が確立していないという状況にあった（例えば、特許文献3参照。）。

【0010】

【特許文献3】

特開平10-158869号公報

【0011】

さらに、垂直磁気記録方式ではヘッドの上昇値（グライドハイト）が小さいので、磁気記録媒体用基板としてはこれまでにないほどの表面平滑性が求められていた。

【0012】

本発明は、上記事情に鑑みなされたものであり、メッキ法であっても表面が高度に平滑化され、記録密度も高めることができる垂直磁気記録媒体用基板およびその製造方法を提供することにある。

【0013】

【課題を解決するための手段】

上記の目的を達成するために、本発明は以下の構成を採用した。

【0014】

(1) 垂直磁気記録媒体用基板であって、基板素材上にリンを含有するコバルト合金無電解メッキ膜を設けてなるとともに、そのコバルト合金無電解メッキ膜の表面粗さRaが、0.05nm～1nmの範囲内である、ことを特徴としている。

【0015】

(2) (1)に記載の垂直磁気記録媒体用基板において、前記コバルト合金無電解メッキ膜表面上の直径が5nm以上、深さが7nm以上の欠陥が、面当たり5個より少ない、ことを特徴としている。

【0016】

(3) (1) に記載の垂直磁気記録媒体用基板において、前記コバルト合金無電解メッキ膜表面上の直径が5 nm以上、高さが7 nm以上の突起が、面当たり5個より少ない、ことを特徴としている。

【0017】

(4) (1) 乃至 (3) のいずれか1項に記載の垂直磁気記録媒体用基板において、前記コバルト合金無電解メッキ膜中のリンの含有量が、3質量%～15質量%の範囲内である、ことを特徴としている。

【0018】

(5) (1) 乃至 (4) のいずれか1項に記載の垂直磁気記録媒体用基板において、前記コバルト合金無電解メッキ膜の膜厚が、0.1 μm ～5 μm の範囲内である、ことを特徴としている。

【0019】

(6) 垂直磁気記録媒体用基板の製造方法であって、基板素材上に、リンを含有するコバルト合金無電解メッキ膜を形成するメッキ膜形成工程と、前記メッキ膜形成工程の後に表面を研磨する研磨工程とを含む、ことを特徴としている。

【0020】

(7) (6) に記載の垂直磁気記録媒体用基板の製造方法において、前記研磨工程により、コバルト合金無電解メッキ膜を0.15 μm ～10 μm の範囲内で除去し、当該コバルト合金無電解メッキ膜の膜厚を0.1 μm ～5 μm の範囲内とする、ことを特徴としている。

【0021】

(8) (6) または (7) に記載の垂直磁気記録媒体用基板の製造方法において、前記研磨工程で用いる研磨液が、水と砥粒と含有し、さらに酸化剤、キレート剤、pH調節剤の内の少なくとも1種以上を含有する、ことを特徴としている。

【0022】

(9) (8) に記載の垂直磁気記録媒体用基板の製造方法において、前記研磨液のpHが3～9.5の範囲内である、ことを特徴としている。

【0023】

(10) (8) または (9) に記載の垂直磁気記録媒体用基板の製造方法において、前記研磨液中の砥粒濃度が、1質量%～30質量%の範囲内である、ことを特徴としている。

【0024】

(11) (8) から (10) のいずれか1項に記載の垂直磁気記録媒体用基板の製造方法において、前記研磨液に含有させる砥粒として、平均粒子径 (D50) が20nm以下の SiO_2 を用いる、ことを特徴としている。

【0025】

(12) (8) から (11) のいずれか1項に記載の垂直磁気記録媒体用基板の製造方法において、前記研磨液に含有させる酸化剤として、過酸化水素を用いる、ことを特徴としている。

【0026】

(13) (8) から (12) のいずれか1項に記載の垂直磁気記録媒体用基板の製造方法において、前記研磨液に含有させるキレート剤は、EDTA、クエン酸、コハク酸の内の少なくとも1種以上を含む、ことを特徴としている。

【0027】

(14) (8) から (13) のいずれか1項に記載の垂直磁気記録媒体用基板の製造方法において、前記研磨液に含有させるpH調整剤が、アンモニア水、水溶性有機酸、もしくはそれらの塩の内の少なくとも1種以上を含む、ことを特徴としている。

【0028】

【発明の実施の形態】

以下、本発明につきさらに詳しく説明する。

【0029】

本発明に用いることのできる基板素材としては、アルミニウム、ガラス、シリコンなどが好適であり、これ以外についても特に制約はない。しかし、リン含有コバルト合金無電解メッキ膜を成膜させるためには、それぞれの基板素材に下地膜処理を施す必要がある。例えば、素材がアルミニウムの場合であれば、亜鉛の置換処理等が必要であるし、ガラスであればPd/Sn処理等が必要である。

【0030】

本発明に用いるリン含有コバルト合金無電解メッキ膜は、通常のメッキ膜とは異なり磁壁を有しない特殊なものであるのが好ましい。一般的には、磁性を有する薄膜であれば必ず磁壁があるが、本発明においては、磁壁が認められないものを用いることにより特に好ましい特性が得られる。

【0031】

そのためには、無電解メッキ法でリンが含有された膜とするのが好ましい。リンを含有するコバルト合金膜を無電解メッキ法で形成すると、粒子が微細化され磁壁が観察されなくなるためである。なお、電解メッキ法ではリンを含有させることが困難であり、スパッタ法でも同様である。また、リン含有コバルト合金無電解メッキ膜には、高い飽和磁束密度が求められる。飽和磁束密度の好ましい範囲としては、0.5 T～2 Tの範囲内である。この飽和磁束密度を得るために、コバルト以外の磁性金属を含有させることが好ましい。添加できる金属の具体的な例としてはFe、Ni、Cr、Mn、Znなどである。また、これらの金属の含有量は最大で20質量%とするのが好ましい。

【0032】

本発明である垂直磁気記録媒体用基板のRaは0.05 nm以上1 nm以下であることが好ましい。より好ましくは0.5 nm以下である。Raが1 nmより大きくなると、垂直磁気記録媒体の製造工程で成膜される磁気記録層のRaも大きくなり、実際の磁気記録時に記録ヘッドの走行が不安定となり好ましくない。

【0033】

本発明であるリン含有コバルト合金無電解メッキ膜中に存在する直径5 nm以上、深さあるいは高さが7 nm以上の欠陥もしくは突起の個数は、垂直磁気記録媒体用基板1枚（片面）当たり5個より少ないことが好ましい。さらに好ましいのは3個以下である。5個以上であると欠陥の場合記録領域の欠如となり、1枚当たりの記憶容量が低下するので好ましくない。また、突起の場合ヘッドがクラッシュし、装置が破壊される恐れがあるので好ましくない。

【0034】

本発明であるリン含有コバルト合金無電解メッキの膜厚は0.1 μm以上5 μ

m以下であることが好ましい。0.1 μ m以下であると実際の記録時に軟磁性層として機能しなくなり、書き込みが出来なくなるので好ましくなく、5 μ m以上では特性が大きく変化しないので経済的に好ましくない。また、このリン含有コバルト合金の研磨量は0.15 μ m以上10 μ m以下が好ましい。研磨量0.15 μ m以下であると、所望の表面平滑性が得られず垂直磁気記録媒体用基板として用いることが出来ないし、研磨量10 μ m以上であると高価なコバルト合金膜を研磨廃棄することとなり経済的に好ましくない。

【0035】

本発明であるリン含有コバルト合金無電解メッキ膜中のリン含有量は3質量%以上15質量%以下であることが好ましい。5質量%以上10質量%以下であればより好ましい。リン含有量が15質量%以上になると、膜の飽和磁束密度が低がるので軟磁性層としての機能が低下し記録時に書き込みが出来なくなる。一方、リン含有量が3質量%以下となると、膜の耐食性が低下し空气中で容易に酸化してしまうので好ましくない。

【0036】

本発明に用いることのできる研磨液のpHは3以上9.5以下が好ましい。pHが3以下、9.5以上であるとリン含有コバルト無電解メッキ膜が短時間で化学的に溶解してしまうので好ましくない。また研磨液に含まれる砥粒としては、アルミナ、コロイダルシリカなどが好ましく、特に好ましくはシリカを用いる。その濃度は2質量%以上20質量%以下であることが好ましい。濃度が2質量%以下の場合は、研磨が十分に行われなくなるので好ましくない。一方、20質量%以上になると研磨物の排出性が低下するので好ましくない。

【0037】

さらに、上記研磨液には、種々の添加剤を添加することが好ましい。添加剤としては、酸化剤、キレート剤、界面活性剤、有機溶媒、pH調整剤などである。好ましい酸化剤としては過酸化水素、キレート剤としてはEDTA、界面活性剤としては、ドデシル四級アンモニウム塩等のカチオン系、ポリオキシエチレンラウリルアミン等のノニオン系、アルキルグリシン系型などの両性界面活性剤、有機溶媒としては、メタノール等のアルコール類、エチレングリコールモノエチル

エーテルなどのエーテル類、pH調節剤としては、クエン酸などの有機酸やアンモニアなど、および上記の塩を用いることが出来る。また、これらの添加量については研磨状況に応じて最適化することが好ましい。

【0038】

以下、実施例と比較例を示して本発明を具体的に説明するが、本発明は下記の実施例に制限されるものではない。

【0039】

(リン含有コバルト合金無電解メッキ) アルミニウムにNi-Pメッキが施されたサブストレートを用いて、酸洗浄、水洗処理後、引続きリン含有コバルト合金無電解メッキを行った。この時のメッキ液の組成および条件を表1に示す。分析の結果からリン含有コバルト合金無電解メッキ膜中のリン濃度は7質量%であった。また、リン含有コバルト合金無電解メッキ膜の膜厚は1.5 μm とした。

【0040】

【表1】

【0041】

次に研磨液を以下の通りにして作成した。

【0042】

(研磨液) コロイダルシリカ(平均粒子径(D50)0.02 μm 、日本アエロジル社製)、pH調整剤、過酸化水素と水を用いることで表2に示した研磨液を作成した。この際、pH調整剤にはクエン酸およびアンモニアを用いた。尚、過酸化水素の濃度は100 g/lとした。

【0043】

(実施例、比較例) リン含有コバルト合金無電解メッキ膜を成膜したアルミニウムサブストレートについて、表2に示した研磨液を軽度に攪拌した後の上澄み液による研磨試験を以下の条件にて実施した。

【0044】

【表2】

【0045】

(研磨条件) サブストレート：2.5インチハードディスク用アルミニウムにリン含有コバルト合金無電解メッキ膜が成膜されたもの。 研磨機：両面研磨機（5枚／バッチ） パッド：ポリウレタン系パッド 研磨時間：5分 研磨時面圧：50g/cm² 研磨剤供給量：30ml/分

【0046】

(評価方法) 表面粗さRaはVeeco製、表面粗さ測定機TMS2000により測定した。また、表面の欠陥、突起は日立エンジニアリング製、ディスク表面欠陥検査装置RS-1350にて計測した。結果を表3に示す。尚、表面粗さ及び、欠陥と突起の測定値は同一条件で研磨された異なる基板を10枚測定して平均したものである。

【0047】

【表3】

【0048】

表3から明らかなように、実施例は比較例に比べてメッキ膜表面の平滑性（表面粗さ、ピット+突起個数）ともに優れている。尚、比較例1と3は研磨液によりリン含有コバルト合金メッキ膜が全て溶解していたので測定が不可能であった。

【0049】

【発明の効果】

本発明によれば、表面欠陥や突起のない表面平滑性の高いリン含有コバルト合金無電解メッキ膜を有する垂直磁気記録媒体用基板を提供することが可能となり、記録密度の高い磁気記録媒体を製造することが可能となった。

【表1】

メッキ液組成	
次亜リン酸	0.2mol/dm ³
C ₃ H ₄ (OH)(COONa) ₃	0.1mol/dm ³
C ₂ H ₂ (OH) ₂ (COONa) ₂	0.15mol/dm ³
(NH ₄) ₂ SO ₄	0.5mol/dm ³
FeSO ₄ ·7H ₂ O	0.002mol/dm ³
NiSO ₄ ·6H ₂ O	0.01mol/dm ³
CoSO ₄ ·7H ₂ O	0.04mol/dm ³
浴温度 [℃]	90
pH	9 (NaOHにて調整)

2003-116290

【表 2】

研磨液中砥粒濃度	pH	適応
10質量%	4.5	実施例1
17質量%	7.5	実施例2
6質量%	9.0	実施例3
1質量%	11.5	比較例1
1質量%	7.5	比較例2
13質量%	2.2	比較例3

【表 3】

	研磨量 (μm)	表面粗さ Ra (nm)	欠陥+突起個数 (個/面)
実施例 1	0.80	0.22	1.8
実施例 2	0.20	0.57	3.8
実施例 3	0.60	0.13	2.7
比較例 1	1.5 以上	計測不可	計測不可
比較例 2	0.05	1.68	300
比較例 3	1.5 以上	計測不可	計測不可

This Page is inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☒ BLACK BORDERS
- ☒ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- ☒ FADED TEXT OR DRAWING
- ☐ BLURED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
- ☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
- ☒ COLORED OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
- ☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
- ☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
- ☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
- ☐ OTHER: _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

**As rescanning documents *will not* correct images
problems checked, please do not report the
problems to the IFW Image Problem Mailbox**